

ドライキュア製品一覧

商品名	品番	金属固形分濃度	比重	粘度(25℃)	表面張力
ドライキュアAu-J	0410B	10 wt%	1.06~1.12 g/ml	4 mPa·s	約30 mN/m
●粘度・表面張力調整グレード	1010B	10 wt%	1.08~1.14 g/ml	10 mPa·s	約30 mN/m
ドライキュアAg-J	0410B	10 wt%	1.06~1.12 g/ml	4 mPa·s	約30 mN/m
●粘度・表面張力調整グレード	0420B	20 wt%	1.18~1.24 g/ml	4 mPa·s	約30 mN/m
	1010B	10 wt%	1.08~1.14 g/ml	10 mPa·s	約30 mN/m
	1020B	20 wt%	1.20~1.26 g/ml	10 mPa·s	約30 mN/m
ドライキュアAu-JB	0410B	10 wt%	1.06~1.12 g/ml	4 mPa·s	約30 mN/m
●粘度・表面張力調整バインダー含有グレード	1010B	10 wt%	1.08~1.14 g/ml	10 mPa·s	約30 mN/m
ドライキュアAg-JB	0410B	10 wt%	1.06~1.12 g/ml	4 mPa·s	約30 mN/m
●粘度・表面張力調整バインダー含有グレード	0420B	20 wt%	1.18~1.24 g/ml	4 mPa·s	約30 mN/m
	1010B	10 wt%	1.08~1.14 g/ml	10 mPa·s	約30 mN/m
	1020B	20 wt%	1.20~1.26 g/ml	10 mPa·s	約30 mN/m

商品名	品番	容量
ドライキュアAu-J/Ag-J洗浄液	4 mPa·s用	250ml or 1000ml
	10 mPa·s用	250ml or 1000ml

※上記数値はカタログ値であり規格値ではありません。

参考情報

ドライキュア インク重量および容量

商品名	品番	金属固形分	インク重量	インク容量
ドライキュアAu-J	0410B	3 g	30 g	約 27 ml
		10 g	100 g	約 91 ml
		25 g	250 g	約 229 ml
	1010B	3 g	30 g	約 27 ml
		10 g	100 g	約 90 ml
		25 g	250 g	約 225 ml
ドライキュアAg-J	0410B	10 g	100 g	約 91 ml
		100 g	1000 g	約 917 ml
		1000 g	10000 g	約 9170 ml
	0420B	10 g	50 g	約 41 ml
		100 g	500 g	約 413 ml
		1000 g	5000 g	約 4130 ml
	1010B	10 g	100 g	約 90 ml
		100 g	1000 g	約 900 ml
		1000 g	10000 g	約 9000 ml
	1020B	10 g	50 g	約 40 ml
		100 g	500 g	約 400 ml
		1000 g	5000 g	約 4000 ml
ドライキュアAu-JB	ドライキュアAu-JBのインク重量および容量はドライキュアAu-Jとほぼ同一となります。			
ドライキュアAg-JB	ドライキュアAg-JBのインク重量および容量はドライキュアAg-Jとほぼ同一となります。			

※上記数値はカタログ値であり規格値ではありません。

※インク容量は比重の中央地より算出した概算値です。